

**OPIS:**

Specjalna folia PCV ze stabilnymi polimerowymi plastyfikatorami o równomiernym zabarwieniu przy świetle odbitym i przechodzącym. Zmniejszony połysk powierzchniowy folii zapobiega powstawaniu niepożądanych refleksów. W kolorze srebrnym.

**MATERIAŁ KRYJĄCY:**

Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m<sup>2</sup>, zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii na docelowe podłoże.

**ŚRODEK KLEJĄCY:**

Poliakrylan rozpuszczalnikowy, permanentny.

**ZAKRES STOSOWANIA:**

Dla uzyskania efektu oszronienia lub nadania przeszklonym powierzchniom efektu wytrawienia, polerowania lub piaskowania. Stosowana w szczególności do dekoracji witryn i przeszklonych drzwi. Nadaje się do obróbki na ploterach tnących. Zalecana jest aplikacja na mokro.

**DANE TECHNICZNE:**

**Grubość\*** bez papieru ochronnego i warstwy klejącej

80 mikronów

**Stabilność wymiarów** (FINAT –TM 14):

naklejona na stal , nie wykazuje zmian w kierunku poprzecznym, w kierunku wzdłużnym <0,2 mm

**Odporność na środki myjące**

naklejona na szkło akrylowe, poddana przez 8 godzin działaniu ługu myjącego (0,5% środek myjący) w temperaturze pokojowej oraz w 65°C nie wykazuje zmian.

**Odporność na temperaturę**

naklejona na szkło akrylowe, - 40° C do + 90°C, nie wykazuje zmian

**Siła sklejania** (FINAT-TM 1, po 24 godzinach).

szkło min 18 N/25 mm  
szkło akrylowe min 16N/25mm

**Odporność na rozdarcie** (DIN EN ISO 527)

wzdłużne:

min 19MPa

poprzeczne:

min 19MPa

**Odporność na rozciągnięcie** (DIN EN ISO 527)

wzdłużne:

min 130%

poprzeczne:

min 150%

**Zalecana temperatura naklejania:**

>8°C

**Okres składowania\*\***

2 lata

**Minimalny okres trwałości**

5 lat

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego  
(przy właściwym naklejeniu przez specjalistę)

\* -wartość uśredniona

\*\* -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.

**Uwaga:**

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (<http://www.orafol.com>).