

OPIS:

Miękka folia PCV, biała i przezroczysta, połysk i mat.

MATERIAŁ KRYJĄCY:

Jednostronnie powlekany silikonem papier, 135 g/m².

ŚRODEK KLEJĄCY:

Poliakrylan, permanentny, przezroczysty.

ZAKRES STOSOWANIA:

Krótko i średniookresowa reklama zewnętrzna charakteryzująca się jaskrawymi i intensywnymi kolorami.

TECHNIKA ZADRUKU:

Druk solwentowy, UV i lateksowy.

DANE TECHNICZNE:

Grubość* bez papieru ochronnego i warstwy klejącej

80 mikronów

Stabilność wymiarów (FINAT TM 14):

naklejona na stal, nie wykazuje zmian w kierunku poprzecznym, w kierunku wzdłużnym <0,4mm

Odporność na wodę

naklejona na aluminium, po 48 h/23⁰C nie wykazuje zmian

Odporność na temperaturę***

naklejona na aluminium, - 40⁰ C do + 80⁰C, nie wykazuje zmian

Siła sklejanja (FINAT-TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna).

16 N/25 mm

Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527)

wzdłużne:

19MPa

poprzeczne:

19MPa

Odporność na rozciągnięcie (DIN EN ISO 527)

wzdłużne:

130%

poprzeczne:

150%

Zalecana temperatura naklejania:

>10 °C

Okres składowania**

2 lata

Minimalny okres trwałości

4 lata (niezadrukowana)

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego (przy właściwym naklejeniu przez specjalistę)

* wartość uśredniona **w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%, *** klimat środkowoeuropejski

Uwaga:

Po zadrukowaniu folia powinna zostać całkowicie wysuszona w celu uniknięcia problemów w przypadku późniejszego laminowania. Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie, do całkowitego wyschnięcia. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH. Numery serii produktów zgodnie z ISO 9001 ustala się na podstawie numeru rolki.

Wszystkie produkty ORACAL® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, są objęte gwarancją jakości handlowej i są wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów ORACAL® są oparte na podstawie badań, które firma uważa za wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią gwarancji producenta. Z powodu istnienia różnych możliwości zastosowania produktów ORACAL® oraz ciągłego rozwoju możliwych nowych zastosowań, nabywca jest zobowiązany przetestować starannie rozważyć przydatność i wydajność produktu do każdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ORACAL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.