

OPIS:

Odporna na zmienne warunki pogodowe, samoprzylepna folia odbłaskowa Oralite® serii 5430 CONSTRUCTION GRADE, łącząca w sobie wysoką elastyczność i znakomitą odporność na rozpuszczalniki i korozję.

System odbłaskowości folii samoprzylepnej Oralite® 5430 CONSTRUCTION GRADE to katadioptryczne szklane kulki, osadzone w transparentnej warstwie masy plastycznej. Dane dotyczące odbłaskowości oraz koloru w świetle dziennym odnoszą się do międzynarodowych specyfikacji dla materiałów odbłaskowych tej klasy, tj. EN 12899-1 (Europa)

WARSTWA WIERZCHNIA:

Specjalna wylewana folia PVC, o dużej sile klejenia.

MATERIAŁ KRYJĄCY:

Powlekany polietylenem papier silikonowany, 145 g/m². Dzięki nadrukowanemu na papierze podkładowym numerowi serii, wszystkie parametry dotyczące procesu produkcji danej roli oraz dane dotyczące surowca wyjściowego mogą zostać odtworzone.

ŚRODEK KLEJĄCY:

Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Samoprzylepna folia Oralite® 5430 z serii CONSTRUCTION GRADE została stworzona do produkcji wszelkiego rodzaju znaków drogowych i informacyjnych, jak również do napisów i innych oznakowań odbłaskowych wykonanych z poliolefinu, przeznaczonych do krótkookresowych aplikacji zewnętrznych, które wymagają minimalnego współczynnika odbłaskowości. Posiada znak wodny. Folia przeznaczona jest do druku solwentowego jak i do wycinania na ploterze. Doskonale nadaje się na przetłoczenia. Gładka powierzchnia zewnętrzna wykazuje bardzo wysoką odporność na zadrapania i uderzenia, zachowując bardzo dobre właściwości zadrukowywania. Dane dotyczące odbłaskowości oraz koloru w świetle dziennym odnoszą się do międzynarodowych specyfikacji dla materiałów odbłaskowych tej klasy. W przypadku użycia folii odbłaskowej Oralite® 5430 z serii CONSTRUCTION GRADE należy porównać jej właściwości z odpowiednimi standardami charakterystycznymi dla danego kraju.

SPOSÓB ZADRUKU:

Druk solwentowy i sitodruk. Z farb sitodrukowych zaleca się stosowanie ORALITE® 5018.

Lakierowanie nie jest konieczne.

REKOMENDOWANE LAMINATY:

Oraguard® 290F i Oraguard® 293F.

DANE TECHNICZNE:

Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej)	90 mikronów
Odporność na temperaturę	Naklejona na aluminium, -40°C do +82°C
Siła sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej)	15 N/25mm
Zalecana temperatura naklejania	>10°C
Okres składowania**	2 lata
Okres trwałości	4 lata (bez zadruku)

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego
(przy właściwym naklejeniu przez specjalistę)

* -wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.

MINIMALNE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA ODBŁASKOWOŚCI (DIN 67520)

Jednostkowy współczynnik odbicia światła R' mierzony w Cd/lx na m ²									
Kąt obserwacji (°)	0.2			0.33			2		
Kąt padania światła (°)	5	30	40	5	30	40	5	30	40
5430 - 010 – biały	70	30	10	50	24	9	5	2.5	1.5
5430 – 020 - żółty	50	22	7	35	16	6	3	1.5	1

Uwaga:

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje się tylko do aplikacji „na sucho”. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (<http://www.orafol.com>).