

OPIS:

Miękka folia PCV, która doskonale dopasowuje się do oklejanej powierzchni. Dostępna w ponad 50 kolorach, matowa.

MATERIAŁ KRYJĄCY:

Jednostronnie powlekany silikonem papier, 135 g/m². Dla uzyskania kontrastu folia biała posiada jasno- niebieski papier podkładowy.

ŚRODEK KLEJĄCY:

Poliakrylan, usuwalny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do aplikacji wewnętrznej szczególnie do tworzenia dekoracji i napisów na ścianach. Folia nadaje się doskonale do obróbki na ploterach tnących. Producent zaleca aplikację folii wyłącznie przy użyciu folii transferowej ORATAPE LT95.

CERTYFIKATY:

Palność (DIN EN 13501-1): B-s2, d0. Dotyczy tylko aplikacji na powierzchniach wykonanych z płyty gipsowej lub innych powierzchniach, które zostały sklasyfikowane w klasie palności A1 lub A2-s1, d0, o grubości ≥ 6 mm i gęstości ≥ 450 kg/m².

DANE TECHNICZNE:

Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej):	80 mikronów
Trwałość kształtu: (FINAT TM 14)	naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym < 0,4mm
Odporność na wodę	naklejona na aluminium po 48 godz./ 23°C. nie wykazuje zmiany.
Odporność na temperaturę:	naklejona na aluminium -40 °C do + 80°C nie wykazuje zmian.
Siła sklejanja* (FINAT TM 1 , po 24 godzinach, stal nierdzewna):	przynajmniej 6 N/25 mm.
Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527)	
wzdłużne:	min. 19MPa
poprzeczne:	min. 19MPa
Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527)	
wzdłużne:	min 130%
poprzeczne:	min 150%
Zalecana temperatura naklejania	>10 °C
Okres składowania**	2 lata
Minimalny okres trwałości (do użycia wewnątrz)	2 lata
Usuwalność	z większości powierzchni daje się usunąć bezresztowo

* -wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%

Uwaga:

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH. Numery serii produktów zgodnie z ISO 9001 ustala się na podstawie numeru rolki. (2014/51)

Wszystkie produkty ORACAL® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, są objęte gwarancją jakości handlowej i są wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów ORACAL® są oparte na podstawie badań, które firma uważa za wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią gwarancji producenta. Z powodu istnienia różnych możliwości zastosowania produktów ORACAL® oraz ciągłego rozwoju możliwych nowych zastosowań, nabywca jest zobowiązany przetestować starannie rozważyć przydatność i wydajność produktu do każdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ORACAL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.