ORAGUARD® 200

Laminating Film

Krótki opis

Przezroczysta folia laminująca z miękkiego PVC ze skuteczną ochroną UV, do krótkoterminowych zastosowań.

Materiał licowy

Folia z miękkiego PVC, 0,07 mm

Podkład

Jednostronnie silikonowany papier kraft, 90 g/m²

Klej

Poliakrylan, permanentny, przezroczysty, 0,022 mm

Właściwości techniczne

ODPORNOŚĆ

Trwałość	przy pionowej ekspozycji na zewnątrz, normalny klimat Europy Środkowej 2 lata	
Okres przechowywania	2 lata	w oryg. opakowaniu, w temp. 20 °C i wilg. względnej 50%
Odporność na rozpuszczalniki i chemikalia	Słabe kwasy, sole i zasady, woda, alkohol izopropylowy, roztwór myjący (0,5 % domowego środka czyszczącego)	W temperaturze pokojowej
Maksymalne kurczenie	Maks. kurczenie wzdłużne 0,5 mm Maks. kurczenie poprzeczne 0,8 mm	
Wydłużenie przy zerwaniu	Minimalne wydłużenie wzdłużne 130 % Minimalne wydłużenie poprzeczne 150 %	DIN EN ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie	Min. wytrzymałość wzdłużna 19 N/mm² Min. wytrzymałość poprzeczna 19 N/mm²	DIN EN ISO 527
Odporność temperaturowa	Minimalna temperatura -40 °C Maksymalna temperatura 80 °C	Krótkotrwała ekspozycja do 110 °C |

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Niemcy

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORAGUARD® 200

Laminating Film

WŁAŚCIWOŚCI KLEJU

Dynamiczna wytrzymałość na ścinanie	10 N/mm²	po 24 h, na stali nierdzewnej, klimat Europy Środkowej | FINAT TM 1
Siła klejenia	10 N/25 mm	po 24 h, stal nierdzewna | FINAT TM 1, wartość średnia

OBRÓBKA

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura 10 °C

UWAGI DOTYCZĄCE PRODUKTU

Ze względu na różnorodność wydruków i technik druku użytkownik powinien przed użyciem sprawdzić przydatność folii laminujących ORAGUARD® do danego wydruku. Ponadto należy przestrzegać informacji dotyczących aplikacji publikowanych przez ORAFOL.

WAŻNE INFORMACJE

Wszystkie produkty ORAGUARD® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcji. Gwarantuje się, że produkty są dostarczane w jakości handlowej i wolne od wad produkcyjnych. Identyfikowalność naszych wyrobów zgodnie z ISO 9001 zapewnia numer rolki. Informacje publikowane na temat produktów ORAGUARD® opierają się na wynikach badań, które firma uznaje za wiarygodne, jednak nie stanowią one gwarancji. Ze względu na szeroki zakres zastosowań produktów ORAGUARD® oraz ciągły rozwój nowych aplikacji obowiązkiem nabywcy jest staranna ocena przydatności i właściwości produktu do zamierzonego zastosowania. Ponadto należy przestrzegać instrukcji obróbki wydanych przez ORAFOL. Nabywca ponosi wszelkie ryzyko wynikające ze stosowania tych produktów. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie na język polski materiału źródłowego udostępnionego przez producenta na jego oficjalnej stronie internetowej (www.orafol.com). Treść dokumentu została przetłumaczona z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji (AI), bez merytorycznej ingerencji w treść dokumentacji źródłowej.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych dokumentem nadrzędnym pozostaje oryginalna dokumentacja producenta w języku źródłowym.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Niemcy

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com