

OPIS:

Miękka folia PCV, biała i przezroczysta, połysk i mat.

MATERIAŁ:

Miękka folia PVC, 0,1mm

PODKŁAD:

Powlekany silikonem papier, 135 g/m².

ŚRODEK KLEJĄCY:

Bezbarwny poliakrylan na bazie wody, usuwalny (w ciągu 1 roku od aplikacji).

ZAKRES STOSOWANIA:

Krótko i średniookresowa reklama zewnętrzna charakteryzująca się jaskrawymi i intensywnymi kolorami.

TECHNIKA ZADRUKU:

Druk solwentowy.

DANE TECHNICZNE:

Trwałość (przy właściwym użytkowaniu i naklejeniu przez specjalistę)	do 4 lat (aplikacja pionowa, klimat Europa Środkowa)
Okres składowania (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%)	2 lata
Maksymalne kurczenie (FINAT-TM 14)	Naklejona na stal, w kierunku poprzecznym 0 mm, w kierunku wzdłużnym <0,4 mm
Odporność na rozdarcie (DIN ISO 527)	
wzdłużne	min. 130%
poprzeczne	min. 150%
Odporność na rozciągnięcie (DIN ISO 527)	
wzdłużne	min. 19MPa
poprzeczne	min. 19MPa
Zalecana temperatura naklejania	> 10 °C
Odporność na temperaturę	Naklejona na aluminium, -40°C do +60°C (w krótkim czasie do 80°C)
Siła sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej, wartość średnia)	6 N/25mm
Minimalna temperatura aplikacji	10 °C

Certyfikaty: 3162_3162X-010_B-S2-d0 (DIN EN 13501-1)

UWAGI DOTYCZĄCE PRODUKTU

Po zadrukowaniu należy pozostawić farbę do całkowitego wyschnięcia, aby uniknąć problemów podczas późniejszego laminowania. Powierzchnie, na które materiał będzie aplikowany, należy dokładnie oczyścić oraz upewnić się, że są wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przyczepność materiału. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej trzy tygodnie, a także do ich całkowitego utwardzenia. Przed aplikacją materiału użytkownik powinien sprawdzić kompatybilność zastosowanych lakierów i farb z materiałem. Ponadto należy uwzględnić informacje dotyczące aplikacji opublikowane przez ORAFOL.

WAŻNE INFORMACJE

Wszystkie produkty ORAJET® podlegają dokładnej kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. Gwarantuje się, że produkty są dostarczane w jakości handlowej oraz bez wad produkcyjnych. Identyfikowalność naszych produktów zgodnie z normą ISO 9001 jest zapewniona za pomocą numeru rolki. Informacje publikowane na temat produktów ORAJET® opierają się na wynikach badań, które firma uważa za wiarygodne, jednak nie stanowią gwarancji. Ze względu na szeroki zakres zastosowań produktów ORAJET® oraz ciągły rozwój nowych sposobów ich wykorzystania, nabywca jest odpowiedzialny za dokładną ocenę przydatności i właściwości produktu do zamierzonego zastosowania. Ponadto należy przestrzegać instrukcji dotyczących obróbki i stosowania wydanych przez ORAFOL. Nabywca ponosi wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania tych produktów. Wszystkie informacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. ORAJET® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.