ORAGUARD®215
FOLIA LAMINUJĄCA

04.08.2026

OPIS:
Polimerowa folia PCV z wysokim poziomem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV.

MATERIAŁ WIERZCHNI:
Folia PVC polimerowa, grubość 0,075 mm

PODKŁAD (liner)
Jednostronnie powlekany silikonem papier, biały, 90 g/m^2.

KLEJ:
Klej poliakrylanowy rozpuszczalnikowy, trwały (permanentny), transparentny, grubość 0,024 mm

DANE TECHNICZNE

Trwałość	5 lat	przy ekspozycji pionowej na zewnątrz, w standardowych warunkach klimatycznych Europy Środkowej
Okres składowania	2 lata	w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%.
Odporność na rozpuszczalniki i substancje chemiczne	Woda, słabe kwasy, sole i zasady, alkohol izopropylowy, roztwór detergentu (0,5% środka czyszczącego do użytku domowego)	Badanie w temperaturze pokojowej
Maksymalny skurcz	wzdłużny: 0,2 mm poprzeczny: 0,3 mm	Na aluminium, zgodnie z normą FINAT TM 14 (wartość średnia)
Wydłużenie przy zerwaniu	Minimalna wytrzymałość wzdłuż: 19 N/mm² Minimalna wytrzymałość w poprzek: 19 N/mm²	Zgodnie z normą DIN EN ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie	Minimalna wytrzymałość wzdłuż: 19 N/mm² Minimalna wytrzymałość w poprzek: 19 N/mm²	
Odporność na temperaturę	Minimalna temperatura: -40°C Maksymalna temperatura: 80°C	Krótkotrwała odporność na temperaturę do 110°C.
Siła klejenia	12 N/25 mm po 24 godzinach, na powierzchni stali nierdzewnej (wartość średnia).	Zgodnie z normą FINAT TM 1

Certyfikaty:

Dla zestawu 3554 – 215 C-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-1

UWAGI DOTYCZĄCE PRODUKTU
Ze względu na różnorodność wydruków i technik drukowania, przed zastosowaniem należy przeprowadzić testy w celu sprawdzenia przydatności folii laminujących ORAGUARD® do konkretnego zastosowania. Ponadto należy przestrzegać zaleceń dotyczących aplikacji opublikowanych przez firmę ORAFOL.

WAŻNE INFORMACJE
Wszystkie produkty ORAGUARD® podlegają starannej kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. Gwarantujemy, że produkty są dostarczane w jakości handlowej i są wolne od wad produkcyjnych.
Identyfikowalność naszych produktów, zgodnie z normą ISO 9001, jest zapewniona poprzez numer rolki.
Informacje publikowane na temat produktów ORAGUARD® opierają się na wynikach badań, które firma uznaje za wiarygodne, jednak nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Ze względu na szeroki zakres zastosowań produktów ORAGUARD® oraz ciągły rozwój nowych możliwości ich wykorzystania, obowiązkiem nabywcy jest dokładna ocena przydatności i właściwości produktu pod kątem planowanego zastosowania. Należy również przestrzegać instrukcji dotyczących obróbki i aplikacji wydanych przez firmę ORAFOL. Nabywca ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem tych produktów. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsza karta produktu stanowi tłumaczenie materiałów informacyjnych producenta i została opracowana na podstawie dostępnych danych technicznych. Informacje w niej zawarte mogą nie uwzględniać najnowszych aktualizacji wprowadzonych przez producenta. W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania aktualnych danych technicznych prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Wiążące są aktualne informacje i dokumentacja opublikowane przez producenta.