

OPIS:

Folia polimerowa PCV, 0,07 mm, biała w połysku.

MATERIAŁ KRYJĄCY:

Dwustronnie powlekany polietylenem papier silikonowany, 143g/m².

ŚRODEK KLEJĄCY:

Bezbarwny poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny, pozycjonowany.

ZAKRES STOSOWANIA:

Długookresowa reklama zewnętrzna charakteryzująca się jaskrawymi i intensywnymi kolorami. Znajduje zastosowanie m.in. w oklejaniu pojazdów. Nadaje się do lekko obłych powierzchni.

TECHNIKA ZADRUKU:

Druk solwentowy, UV oraz lateksowy.

DANE TECHNICZNE:

Trwałość

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego
(przy właściwym naklejaniu przez specjalistę)

7 lat

Okres składowania

2 lata (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.

Grubość bez papieru ochronnego i warstwy klejącej

70 mikronów

Oporność na rozpuszczalniki i chemię

Oleje, smary / tłuszcze, paliwa, słabe kwasy, sole i zasady (alkalia), alkohol izopropylowy (izopropanol) piana z detergentu / roztwór środka czyszczącego (0,5% środka gospodarstwa domowego) w temperaturze pokojowej

Stabilność wymiarów

(FINAT –TM 14, naklejona na stal)

maksymalne skurczenie w kierunku wzdłużnym: 0,2 mm, maksymalne kurczenie w kierunku poprzecznym: 0 mm.

Oporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527)

minimalne wydłużenie przy zerwaniu w kierunku wzdłużnym: 130%,
minimalne wydłużenie przy zerwaniu w kierunku poprzecznym: 150%

Oporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527)

wzdłużne:

min. 19MPa

poprzeczne:

min. 19MPa

Oporność na wodę morską (DIN 50 021)

naklejona na aluminium, po 100 h/35°C nie wykazuje zmian

Oporność temperaturowa

Min. -40°C, max 60°C, w krótkim czasie do 80°C

Siła sklejanja* (FINAT-TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna, wartość średnia

min. 18 N/25 mm

Aplikacja:

Zalecana temperatura naklejania:

>10°C

UWAGI DOTYCZĄCE PRODUKTU

Po zadrukowaniu należy pozostawić farbę do **dokładnego wyschnięcia**, aby uniknąć problemów podczas późniejszego łączenia materiału z laminatem. Powierzchnie, na które materiał będzie aplikowany, należy **dokładnie oczyścić** oraz upewnić się, że są wolne od kurzu, tłuszczu i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przyczepność materiału. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie należy pozostawić do wyschnięcia przez **co najmniej trzy tygodnie** oraz do ich całkowitego utwardzenia. Kompatybilność zastosowanych lakierów i farb użytkownik powinien sprawdzić przed aplikacją materiału. Ponadto należy uwzględnić **informacje dotyczące aplikacji opublikowane przez ORAFOL**.

WAŻNE INFORMACJE

Wszystkie produkty **ORAJET®** podlegają starannej kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. Gwarantuje się, że produkty są dostarczane w **jakości handlowej oraz bez wad produkcyjnych**. Identyfikowalność naszych produktów zgodnie z normą **ISO 9001** jest zapewniona za pomocą numeru rolki. Informacje publikowane na temat produktów **ORAJET®** opierają się na wynikach badań, które firma uważa za wiarygodne, jednak **nie stanowią gwarancji**. Ze względu na szeroki zakres zastosowań produktów **ORAJET®** oraz ciągły rozwój nowych zastosowań, **nabywca jest odpowiedzialny za dokładną ocenę przydatności i właściwości produktu do zamierzonego zastosowania**. Ponadto należy przestrzegać **instrukcji dotyczących obróbki i przetwarzania wydanych przez ORAFOL**.

Nabywca ponosi wszelkie ryzyko wynikające z zastosowania tych produktów. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie **bez wcześniejszego powiadomienia**. **ORAJET®** jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy **ORAFOL Europe GmbH**. każdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. **ORACAL®** jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy **ORAFOL Europe GmbH**.