

Wskazówki:

Poniższe ogólne wskazówki dotyczą aplikacji specjalnych folii okiennych ORACAL. Producent zaleca uzyskanie profesjonalnej pomocy lokalnego aplikatora folii okiennych w celu nałożenia folii okiennych na pojazd.

Składowanie:

Folie okienne ORACAL powinny być zawsze przechowywane w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed światłem słonecznym. Rolki muszą być zawieszane lub stać pionowo w oryginalnych opakowaniach. Za idealne do obróbki folii okiennych są: wilgotność względna 40% do 50% i temperatury w zakresie od +18°C do +22°C.

Przygotowanie szyby przed oklejaniem folią przeciwsłoneczną:

Przy stosowaniu specjalnych folii samochodowych ORACAL niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie szyb w aucie. Najbardziej efektywnym sposobem czyszczenia szyb jest użycie roztworu do mycia okien (woda i płyn do szyb itp.) oraz gumowa ściągaczka, które pozwolą usunąć dokładnie cały brud. Należy wyczyścić szyby co najmniej dwa razy i NIE używać roztworów chemicznych na bazie kwasu, aby zapobiec uszkodzeniu folii. Warto pamiętać, aby wyczyścić również uszczelki okienne. Nawet najmniejsze pozostałości na oknach uniemożliwią pełne związanie kleju z szybą oraz spowodują powstanie bąbli i nierówności na folii.

Cięcie folii:

Jeśli nie mamy dużego doświadczenia, zaleca się użycie kawałka tektury do wycięcia szablonu dla każdego okna. W ten sposób można uzyskać odpowiedni kształt bez marnowania folii. Wykonując szablon należy dodać około 3-5 cm poniżej gumowej uszczelki i około 3-5 cm na boki i górę, aby zapewnić osłonę poniżej i pod uszczelkami. Po wycięciu szablonu należy położyć go i folię na płaskiej powierzchni i użyć ostrego noża do cięcia wzdłuż krawędzi, aby odcięta folia dokładnie pasowała do kształtu szablonu. Następnie należy dokładnie sprawdzić rozmiar folii, umieszczając go po wewnętrznej stronie okna. W razie potrzeby dociąć folię, upewniając się, że dobrze pasuje. Należy pamiętać, aby dociąć ją właściwie w narożnikach, aby uniknąć powstania szczelin między gumowymi uszczelkami a folią. Pamiętaj, że folia barwiąca będzie naklejana po wewnętrznej stronie okna, należy sprawdzić, czy folia jest prawidłowo docięta. Zewnętrzne i wewnętrzne uszczelki okienne mogą mieć różne rozmiary, więc nie należy tego sprawdzać po zewnętrznej stronie szyby.

Naklejanie folii do przyciemniania szyb:

Zacznij od nałożenia dużej ilości płynu do aplikacji na folię i okno. Zdejmij papier ochronny z folii okiennej i spryskaj ją trochę po stronie kleju. Z pomocą drugiej osoby ostrożnie umieść folię stroną z klejem na szybie, zaczynając od dolnej krawędzi. Dociskaj folię ku górze, staraj się unikać zagnieceń i bąbelków tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nie stosuj zbyt dużego docisku na folii, ponieważ klej jest aktywowany dociskiem.

Kiedy folia jest prawidłowo nałożona na szybę, dociśnij ją do szyby równymi pociągnięciami rakli, zaczynając od środka i raklując na zewnątrz. W tym momencie ważne jest, aby spryskać płynem aplikacyjnym również zewnętrzną powierzchnię folii dla zapewnienia jak najlepszego poślizgu dla rakli.

Kontynuuj wypychanie pęcherzyków powietrza i płynu aplikacyjnego spod folii, ale unikaj zbyt mocnego dociskania. Pamiętaj, że klej na folii przeciwsłonecznej nie jest jeszcze w pełni związany z szybą, ale będzie się wiązać coraz mocniej w miarę usuwania płynu. Upewnij się, że masz dostęp do narożników i krawędzi okna. Pracując nad górną częścią szyby samochodowej pozostaw nadmiar ok 3-5cm folii i dogrzej ją całkowicie opalarką, tak aby dopasować ją do krawędzi szyby, nie pozostawiając zagnieceń. Zanim cały płyn do aplikacji folii i pęcherzyki powietrza zostaną usunięte, folia powinna być mocno przyklejona do szkła, bez zagnieceń, bąbli oraz szczelin na krawędziach szyby. Powtórz proces dla pozostałych okien i odczekaj co najmniej 48 godzin, aby klej uzyskał swoją końcową przyczepność. Dopiero po tym czasie można myć oraz otwierać i zamykać szyby.

Ważne:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Nie wyjaśniliśmy wszystkiego, biorąc pod uwagę różne możliwości aplikacji. Przyjmuje się, że aplikacja zostanie wykonana przy zastosowaniu specjalistycznej lub zawodowej wiedzy profesjonalnego eksperta od folii okiennych do zastosowań.. Za jakość aplikacji odpowiadają przeszkoleni eksperci. Ze względu na różnorodność potencjalnych wpływów czynników podczas aplikacji i użytkowania zalecamy wykonanie własnych testów naszych produktów przez klientów, którzy chcą zastosować folie. Z podanych informacji nie można udzielać wiążącej gwarancji pewnych właściwości. Niniejszy dokument nie stanowi gwarancji niektórych właściwości ani gwarancji jakości lub trwałości naszych folii okiennych ORACAL®. Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu usuwania folii.

