

OPIS:

Miękka folia PCV, biała i przezroczysta, połysk i mat.

MATERIAŁ KRYJĄCY:

Powlekany silikonem papier, 135 g/m²

ŚRODEK KLEJĄCY:

Poliakrylan na bazie wody, permanentny, bezbarwny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Krótko i średniokresowa reklama zewnętrzna charakteryzująca się jaskrawymi i intensywnymi kolorami.

TECHNIKA ZADRUKU:

Druk solwentowy, UV i lateksowy.

DANE TECHNICZNE*:

| | |
|--|--|
| Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej) | 100 mikronów |
| Stabilność wymiarów (FINAT-TM 14) | Naklejona na stal, nie wykazuje zmian w kierunku poprzecznym, w kierunku wzdłużnym <0,4 mm |
| Odporność na wodę (DIN 50 021) | Naklejona na aluminium, po 48h/23 °C, nie wykazuje zmian |
| Odporność na temperaturę | Naklejona na aluminium, -40°C do +80°C nie wykazuje zmian |
| Siła sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej) | 16 N/25mm |
| Odporność na rozciąganie (DIN 53455) | |
| wzdłużne | min. 19MPa |
| poprzeczne | min. 19MPa |
| Odporność na rozdarcie (DIN 53455) | |
| wzdłużne | min. 130% |
| poprzeczne | min. 150% |
| Zalecana temperatura naklejania | > 10 °C |
| Okres składowania** | 2 lata |
| Okres trwałości | do 4 lat (nie zadrukowana) |
| (przy właściwym użytkowaniu i naklejeniu przez specjalistę) | |

* -wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.

Uwaga:

Po zadrukowaniu folia powinna zostać całkowicie wysuszona w celu uniknięcia problemów w przypadku późniejszego laminowania. Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie, do całkowitego wyschnięcia. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH. Numery serii produktów zgodnie z ISO 9001 ustala się na podstawie numeru rolki.

Wszystkie produkty ORACAL® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, są objęte gwarancją jakości handlowej i są wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów ORACAL® są oparte na podstawie badań, które firma uważa za wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią gwarancji producenta. Z powodu istnienia różnych możliwości zastosowania produktów ORACAL® oraz ciągłego rozwoju możliwych nowych zastosowań, nabywca jest zobowiązany przetestować starannie rozważyć przydatność i wydajność produktu do każdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ORACAL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.