ORACAL® 638

Wall Art

Krótki opis
Bardzo miękka i elastyczna folia z miękkiego PVC. Dostępna w ponad 50 kolorach z matową powierzchnią.

Materiał licowy
Folia z miękkiego PVC, 0,08 mm

Podkład
Jednostronnie silikonowany papier kraft, 137 g/m²

Klej
Poliakrylan, usuwalny, przezroczysty, 0,018 mm

Zalecane taśmy transferowe
ORATAPE® LT95 – taśma transferowa

Właściwości techniczne

ODPORNOŚĆ

Trwałość	do zastosowań wewnętrznych, normalny klimat Europy Środkowej	
	2 lata	
Okres przechowywania	2 lata	w oryg. opakowaniu, w temp. 20 °C i wilg. względnej 50%
Maksymalne kurczenie	Maks. kurczenie wzdłużne 0,4 mm Maks. kurczenie poprzeczne 0 mm	naklejona na stal | FINAT TM 14
Wydłużenie przy zerwaniu	Minimalne wydłużenie wzdłużne 130 % Minimalne wydłużenie poprzeczne 150 %	DIN EN ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie	Min. wytrzymałość wzdłużna 19 N/mm² Min. wytrzymałość poprzeczna 19 N/mm²	DIN EN ISO 527
Odporność temperaturowa	Minimalna temperatura -40 °C Maksymalna temperatura 80 °C	Krótkotrwała ekspozycja do 110 °C |

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Niemcy

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 638

Wall Art

WŁAŚCIWOŚCI KLEJU

Siła klejenia	6 N/25 mm	po 24 h, stal nierdzewna | Wartość średnia, FINAT TM 1

OBRÓBKA

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura 10 °C

Certyfikaty

- 638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Pobierz)
- 638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Pobierz)
- 638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Pobierz)
- 638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Pobierz)
- 638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Pobierz)
- 638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Pobierz)

UWAGI DOTYCZĄCE PRODUKTU

Powierzchnie, na które będzie nakładany materiał, muszą być dokładnie oczyszczone i wolne od kurzu, tłuszczu oraz wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na przyczepność materiału. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej trzy tygodnie, aż do całkowitego utwardzenia. Przed aplikacją materiału użytkownik powinien sprawdzić kompatybilność wybranych lakierów i farb.

WAŻNE INFORMACJE

Wszystkie produkty ORACAL® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcji. Gwarantuje się, że produkty są dostarczane w jakości handlowej i wolne od wad produkcyjnych. Identyfikowalność naszych wyrobów zgodnie z ISO 9001 zapewnia numer rolki. Informacje publikowane na temat produktów ORACAL® opierają się na wynikach badań, które firma uznaje za wiarygodne, jednak nie stanowią one gwarancji. Ze względu na szeroki zakres zastosowań produktów ORACAL® oraz ciągły rozwój nowych aplikacji obowiązkiem nabywcy jest staranna ocena przydatności i właściwości produktu do zamierzonego zastosowania. Ponadto należy przestrzegać instrukcji obróbki wydanych przez ORAFOL. Nabywca ponosi wszelkie ryzyko wynikające ze stosowania tych produktów. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. ORACAL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym ORAFOL Europe GmbH.

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie na język polski materiału źródłowego udostępnionego przez producenta na jego oficjalnej stronie internetowej (www.orafol.com). Treść dokumentu została przetłumaczona z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji (AI), bez merytorycznej ingerencji w treść dokumentacji źródłowej.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych dokumentem nadrzędnym pozostaje oryginalna dokumentacja producenta w języku źródłowym.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Niemcy

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com