

**OPIS:**

Specjalna, przezroczysta folia PCV, z najwyższym poziomem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, o strukturze przeciwpoślizgowej.

**MATERIAŁ KRYJĄCY:**

Jednostronnie powlekany silikonem papier, 90 g/m<sup>2</sup>.

**ŚRODEK KLEJĄCY:**

Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny.

**ZAKRES STOSOWANIA:**

Dzięki ogromnej trwałości i właściwościom antypoślizgowym, folia nadaje się do ochrony systemów grafiki podłogowej (laminowanie na zimno) wewnątrz pomieszczeń.

Zgodny ze współczynnikiem tarcia dla powierzchni sportowych określonym w normie DIN V 18032-2.

**DANE TECHNICZNE\*:**

<b>Grubość*</b> (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej)	120 mikronów
<b>Siła sklejanía</b> (FINAT-TM1, po 24h)	12 N/25mm
<b>Odporność na temperaturę</b>	Naklejona na aluminium -40°C do +80°C, nie wykazuje zmian.
<b>Odporność chemiczna</b>	Naklejona na aluminium po 72 godzinach w temperaturze pokojowej jest odporna na wodę, środki myjące, alkohol i rozpuszczalniki alifatyczne.
<b>Odporność na rozciągnięcie</b> (DIN EN ISO 527)	
wzdłużne	min. 19 MPa
poprzeczne	min. 19 MPa
<b>Odporność na rozdarcie</b> (DIN EN ISO 527)	
wzdłużne	min. 130%
poprzeczne	min. 150%
<b>Zalecana temperatura naklejania</b>	>8°C
<b>Klasa poślizgu (DIN51130)</b>	R10
<b>Okres trwałości</b>	
przy właściwym naklejaniu przez specjalistę (w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego)	3 miesiące
<b>Okres składowania**</b>	2 lata

\* -wartość uśredniona      \*\* -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.

**Uwaga:**

Ze względu na różnorodność materiałów przeznaczonych do laminowania oraz różnorodność metod zadruku koniecznym jest przetestowanie folii ochronnej w danych warunkach. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH

Wszystkie produkty ORACAL® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, są objęte gwarancją jakości handlowej i są wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów ORACAL® są oparte na podstawie badań, które firma uważa za wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią gwarancji producenta. Z powodu istnienia różnych możliwości zastosowania produktów ORACAL® oraz ciągłego rozwoju możliwych nowych zastosowań, nabywca jest zobowiązany przetestować starannie rozważyć przydatność i wydajność produktu do każdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ORACAL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.