

OPIS:

Jednowarstwowa samochodowa folia przeciwsłoneczna z cząsteczkami węgla o idealnej grubości i różnym stopniu przyciemnienia. ORACAL®CA folie okienne produkowane są przy użyciu zaawansowanej technologii. Kolory nie blakną, folia nie jest odblaskowa. Właściwości blokujące nagrzewanie są wyższe niż przy standardowych foliach okiennych. ORACAL®CA zapewnia łatwość aplikacji przy użyciu odpowiednich narzędzi i metod.

MATERIAŁ PODKŁADOWY:

Jednostronnie powlekany silikonem transparentny poliester (silikon: 0,25g/m²)

ŚRODEK KLEJĄCY:

Klej akrylowy, pozycjonawalny, transparentny.

DANE TECHNICZNE:

| ORACAL®CA | ORACAL® CA'05 | ORACAL® CA'15 | ORACAL® CA'20 | ORACAL® CA'35 | ORACAL® CA'50 | ORACAL® CA'70 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Przepuszczalność światła widzialnego | 5,5% | 11% | 20,5% | 31,3% | 48% | 77,5% |
| Odbicie światła widzialnego (wewnątrz) | 4,8% | 5% | 5,2% | 5,5% | 6,2% | 7,8% |
| Odbicie światła widzialnego (zewnątrz) | 5,1% | 5,1% | 5% | 5,3% | 6,1% | 7,6% |
| Transmisja energii słonecznej | 34,3% | 36,3% | 40,2% | 46,1% | 54% | 65,6% |
| Odbicie energii słonecznej | 5,7% | 5,8% | 5,8% | 6,1% | 6,4% | 6,9% |
| Absorbpcja energii słonecznej | 60% | 57,9% | 54% | 47,8% | 39,6% | 27,5% |
| Redukcja IR | 31% | 31% | 31% | 31% | 30% | 31% |
| Redukcja UV | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| TSER* | 50% | 48,6% | 45,5% | 41,2% | 35,5% | 27,2% |
| Redukcja oślepienia | 94% | 88% | 77% | 65% | 47% | 14% |
| Grubość | 38 mikronów | | | | | |
| Trwałość | 7 lat | | | | | |

*całkowite odbicie energii słonecznej (Total Solar Energy Rejected)

Uwaga:

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech folii Orafol tj. określonej jakości, właściwości czy trwałości. Prosimy o kontakt z ORAFOL Turcja dla ustalenia trwałości produktu, jeśli będzie on aplikowany poziomo: info@orafol.com.tr

Możesz skontaktować się z ORAFOL Turcja w celu uzyskania pomocy przy aplikacji, demontażu, konserwacji i zastosowania folii ORAFOL. Jeśli instrukcje producenta nie są przestrzegane, może to spowodować skrócenie trwałości produktu. ORAFOL nie daje żadnej gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje, które nie są zgodne z instrukcjami użytkowania i konserwacji. Skontaktuj się z ORAFOL Turcja w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.